

Päiväys: 25.7.2007

ÖLJYKUULTOMAALI No. 160-xx

Vesiohenteinen puunsuoja sisä- ja ulkopinnoille

Kuultava puunsuoja:

- Säänkestävä, suojaa UV-säteiltä ja hengittävä (päästää vesihöyryn läpi).
- Ei sisällä biosideja.
- Sisältää vain luonnonmukaisia raaka-aineita.
- Testattu DIN EN 71 osa 3 mukaan, lelujen turvallisuus.
- Testattu DIN 53160 mukaan, syljen ja hien kestävyys.
- Testattu DIN EN 927 mukaan, mittapitoisuuden säilyminen.
- Riittoisuus: kertakäsittelyllä 12,5 m²/l. Ulkopinnoille suositellaan kolmen kerran käsittely, kokonaisriittoisuus noin 4 m²/l.

Käyttö:

- Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, kemiallisesti neutraali, imukykyinen, puhdas, rasvaton, ja ilman läpilyöviä aineita.
- Ennen käsittelyä puhdista pinnat, poista rasvaisuudet ja hio kevyesti.
- erikoiset puulajit kuten tammi (rasvaiset ja täyteliäät puulajit) tulee pohjustaa Auron erikoispohjusteella No. 117 ennen varsinaista käsittelyä.
- Sisäpinnat: 1-3 käsittelyä (pohjustus joko ohennetulla Öljykuultomaalilla, lisätään max 20 % vettä tai Auron Puupohjusteella No. 124)
- Ulkopinnat: Riittävä UV suoja saavutetaan kolmen kerran käsittelyllä. Väritön Öljykuultomaali ei sovellu ulkokäyttöön, riittämättömän UV- suojan takia. Tuoreille havupuupinnoille sinistymisen estoon suositellaan siihen sopivia sinistymisestoaineita.
- Sekoitettava hyvin ennen käyttöä.
- Alin käyttölämpötila +10 °C.
- Levitetään tasaisesti vesiohenteisille puunsuojille tarkoitetulla siveltimellä.
- Vanhojen maalipintojen uudelleen maalaus: Sopivasti esikäsitellyt kiinteät, sitovat maalipinnat käsitellään 1-2 kertaa Auro öljykuultomaalilla no.160.

Vinkit:

- Tuote on maitomainen mutta muuttuu kuultavaksi kuivuttuaan.
- Pölykuiva noin 8-10 tunnin kuluttua. (Normaaliolosuhteissa: +20 C° ilmankosteus 60 %).
- Päälle maalattavissa noin 24 h kuluttua. Ennen jokaista uusintakäsittelyä annettava pintojen kuivua kunnolla ja suositellaan kevyttä välihiontaa.
- Täysin kuiva noin 5 päivän kuluttua.
- Työvälineiden puhdistus lämpimällä vedellä ja Auron- kasvissaippualla no. 411.
- Varastointi: säilyy avaamattomana 12 kuukautta viileässä ja valolta suojassa.

Koostumus:

- Vesi, kasvissideaineet (auringonkukkaöljy-, risiiniöljy-, pellavastandöljy, havupuuhartsiglyseroliesteri osittain ammoniumsaippuana), maapigmentit, täyteaineet, selluloosaeetteri, pihihappo, tensidit (rapsi- ja risiiniöljystä sekä sokeritensidistä), liijyttömät kuivikkeet, boraatit, lesitiini.
- Luonnonmaalit eivät ole täysin hajuttomia tai vapaita päästöistä.
- Huomioi mahdollinen allergisuus luonnonraaka-aineille.

Huomioitavaa:

- Kuivuvat öljyt voivat aiheuttaa itsesyttymisvaaran. Rievut on laitettava veteen tai levitettävä suorana yksitellen kuivumaan. Ei saa laittaa myttyyn.
- Vain kuivatut jätteet voidaan laittaa kotitalousjätteisiin.
- Säilytettävä lasten ulottumattomissa; kylmässä, mutta pakkaselta suojattuna.
- Pakkausmateriaali läkkipelti. Voidaan viedä peltikierrätykseen, jos sisältö on täysin kuivunut.

Tuotenumero ja värisävy:

160-15	Keltaokra
160-23	Aprikoosi
160-26	Appelsiini
160-33	Tummanpunainen
160-34	Rubiininpunainen
160-52	Azur
160-55	Ultramariinin sininen
160-60	Oksidin vihreä
160-64	Lehtivihreä
160-67	Vihreä
160-74	Harmaa
160-82	Umbr
160-84	Ruskea
160-86	Okranruskea
160-88	Vaaleanruskea
160-90	Valkoinen
160-99	Musta

Valmistaja:

AURO Pflanzenchemie AG, Saksa, www.auro.de

Maahantuoja:

Pajutex Oy, tel. +358 9 8512101, www.auro.fi