

Päiväys: 29.10.2007

MAALISILOTE 231

Liutteeton silote pintojen tasoitukseen ja kolojen täyttämiseen. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

Riittoisuus: 1 m² / litra levityskerrospaksuuden ollessa 1 mm.

Käyttö:

- Pohjan on oltava kiinteä, kemiallisesti neutraali, kuiva, puhdas ja rasvaton. Tartunnan varmistamiseksi käsittelemätön puu pohjustetaan AURO puunpohjustusaineella No. 124 tai hyvin öljyisten puulajien kohdalla käytetään AURO erikoispohjustusainetta No. 117, minkä jälkeen pohjan annetaan kuivua.
- Hiotaan ja poistetaan hiontapöly.
- Levitetään ohut kerros ruostumattomalla tasoituslastalla
- Käsittely toistetaan kuivumisen jälkeen.
- Jälkikäsittely AURO esikäsitteilymaalilla ja peitelakalla (No. 253, 250, 260).

Työvälineet on välittömästi käytön jälkeen pestävä vedellä ja AURO kasvisaippualla No. 411.

Vinkit:

- Levityskerrospaksuus enintään 1 mm.
- Täysin kuiva noin kahden tunnin kuluttua.
- Hionta- ja viimeistelyvalmis noin 24 tunnin kuluttua.

Koostumus:

Pellava- ja risiiniöljy, mineraalipigmenttejä ja täyteaineita, vesi, boraatit, mangaanikuiva-aine, rosmariiniöljy.

Huomioi mahdollinen allergisuus luonnonraaka-aineille.

Huomioitava:

- Käsittelylämpötila vähintään 10 °C.
- Kaikki käytetyt puhdistusrievut levitetään yksittäin kuivumaan.
- Ei saa laittaa myttyyn. (Kuivuvien öljyjen itsesyttymisvaara).
- Säilytettävä lasten ulottumattomissa, viileässä ja kuivassa paikassa.
- Kuivuneet tuotejäämät voidaan kompostoida tai laittaa kotitalousjätteisiin.
- Tyhjät purkit voi viedä metallikierrätykseen.
- Nestemäiset jätteet: EAK-koodi 200112, EAK-merkintä: Maalit.

Valmistaja:

AURO Pflanzenchemie AG, Saksa, www.auro.de