

Päiväys: 25.7.2007

### LÄMPÖPATTERIMAALI No. 257

Vesiohenteinen

#### **Maalityyppi:**

Silkin himmeä, vesiohenteinen lämpöpatterimaali sisätiloihin.

#### **Käyttö:**

Teräs- ja valulämmityslaitteiden maalaukseen. Kestää n. 70 °C kuumuutta, ei sovellu höyryllä lämmitettäville laitteille.

#### Valmistelu:

Alustan tulee olla kiinteä, tasainen, kemiallisesti neutraali, kuiva, rasvaton, puhdas sekä vapaa läpilyövistä sisältöaineista. Lämpöpatterin käsittely ainoastaan kylmänä. Lämpöpatterin kuumennus vasta kun maali on kuivunut kunnolla.

#### Pohjustus:

Vahingoittuneet ja paljaaksi ruostuneet kohdat esisivellä AURO ruosteensuojapohjusteella No. 234.

#### Välikerros:

1 tasainen sively AURO Lämpöpatterimaalilla. Kuivumisen jälkeen välihionta ja pölyjen puhdistus.

#### Viimeistelykerros:

1-2 käsittelyä AURO Lämpöpatterimaalilla.

#### **Käsittely:**

- Ennen käyttöä sekoitettava hyvin.
- Käsittelylämpötilan oltava vähintään +15 °C.
- Toimitetaan käsittelyvalmiina.
- Tarvittaessa ohennetaan vedellä.
- Levitys tasaisesti siveltimellä tai telalla (Noudatettava kulutusmääriä!).
- Ennen jokaista jatkokäsittelyä odotettava pinnan kuivumista.
- Esisivelykerros hiotaan kevyesti.

#### **Riittoisuus:**

n. 10 m<sup>2</sup>/l.

**Kuivumisajat:** (normaali ilman lämpötila: +20 °C, ilmankosteus enintään 60 %)

Pölykuiva n. 9 tunnin kuluttua (alustasta riippuen), käsittelyä voidaan jatkaa n. 24 tunnin kuluttua, läpikuiva n. 3-5 päivän kuluttua.

#### **Työvälineiden puhdistus:**

Pestään heti käytön jälkeen lämpimässä vedessä AURO kasvisaippualla No. 411. Lopuksi huuhdotaan vedellä.

**Varastointikestävyys:**

Vähintään 12 kuukautta +20 °C lämpötilassa avaamattomassa astiassa; varastoidaan viileässä, mutta pakkaselta suojattuna.

**Koostumus:**

sideainehartsia auringonkukkaöljystä, risiiniöljystä ja kolofoni-glyseriiniesteristä, osittain ammoniumsaippuan muodossa, mineraalipigmenttejä ja täyteaineita, vesi, risiini- ja rapsiöljytensidit, lesitiini, metyyliiselluloosa, ksantaani, boraatit, piihappo, Ca/Co/Zr-kuivikkeet (lyijyttömät).

Yksityiskohtaista tietoa saatte teknisestä ohjelehtisestämme.

**Huomio:**

Käytetyt rievut levitetään yksitellen kuivumaan, ei saa laittaa myttyyn (kuivuvien öljyjen aiheuttama itsesyttymisvaara). Sivelyvälineet säilytettävä lasten ulottumattomissa.

**Jätehuolto:**

Kuivuneet tuotejäämät voi kompostoida tai laittaa talousjätteiden joukkoon. Nestemäiset lakkajäämät: EAK-koodi 200112, EAK-merkintä: maalit.

**Pakkausmateriaali:**

Läkipelti. Jäämistä tyhjennetyt pakkaukset voi viedä metallikierrätykseen.

**Valmistaja:**

AURO Pflanzenchemie AG, Saksa, [www.auro.de](http://www.auro.de)

**Maahantuoja:**

Pajutex Oy, puh. +358 9 8512101, [www.auro.fi](http://www.auro.fi)