

Päiväys: 25.7.2007

ÖLJYMAALI No. 260, silkinhimmeä

Vesiohenteinen

Liuotteeton maali sisäpinnoille

- Sopii puun ja metallin maalaukseen.
- Valmistettu luonnonmukaisista raaka-aineista.
- Testattu DIN EN 71 osa 3, lelujen turvallisuus.
- Testattu DIN 53160, hien- ja syljen kestävyys.
- Riittoisuus noin 12,5 m²/l.

Käyttö:

- Pohjan tulee olla kiinteä, kuiva, kem. neutraali, pölytön, rasvaton ja ruostumaton.
- Vanhat maalipinnat puhdistetaan, poistetaan rasvat ja hiotaan. Irtonaiset vanhat maaliosat irrotetaan kokonaan
- Tasoitukseen ja silottamiseen käytetään Auron maalisolotetta no. 231.
- Täyteliäät puulajit kuten tammi tulee pohjustaa Auron Erikoispohjusteella No. 117, muut pohjustetaan Auro puupohjusteella No. 124,
- Pohjamaalaus: sisällä puupinnat maalataan kerran Auron Pohjamaalilla No. 253
- Pintamaalaus puu ja metalli: maalataan kaksi kertaa Auro öljymaalilla no. 260
- Ennen käyttöä sekoitettava hyvin.
- Tarvittaessa ohennetaan vedellä.
- Alin käyttölämpötila on +10 C°.
- Levitys siveltimellä (akryylisivellin) tai lyhytkarvaisella mohairtelalla ohuesti ja tasaisesti.

Vinkit:

- Pölykuiva noin 8 - 10 tunnin kuluessa. (normaaliolosuhteissa: +20 C° ilmankosteus 60 %).
- Päälle maalattavissa noin 24 h kuluttua.
- Ennen seuraavaa maalauskertaa annetaan kuivua riittävästi ja hiotaan kevyesti.
- Läpikuiva noin 5 vuorokauden kuluttua.
- Työvälineiden puhdistus heti työn jälkeen vedellä sekä Auron- kasvissaippua No. 411 ja sen jälkeen huuhdellaan vedellä.
- Avaamattomat pakkaukset säilyvät vähintään 12 kk kuivassa ja viileässä, ei saa jäättyä.

Koostumus:

Vesi, kasvispohjaisina sideaineina (auringonkukka- ja risiiniöljy, vernissa, havupuuhartsiglyseroliesteri osittain ammoniumsaipeesta), maapigmentit ja täyteaineet, risiini- ja rapsiöljytensidit sekä sokeritensidit, Piihappo, Selluloosaeetteri, lyijyttömät kuivikkeet, boraatit, lesitiini.

- Luonnonmaalit eivät ole täysin hajuttomia tai vapaita päästöistä.
- Huomioi mahdollinen allergisuus luonnonraaka-aineille.

Huomioitava:

- Kuivuvat öljyt voivat aiheuttaa itsesyttymisvaaran. Rievut on laitettava veteen tai levitettävä suorana yksitellen kuivumaan. Ei saa laittaa myttyyn.
- Vain kuivatut jätteet voidaan laittaa kotitalousjätteisiin.
- Säilytettävä lasten ulottumattomissa; kylmässä, mutta pakkaselta suojattuna.
- Pakkausmateriaali läkkipelti. Voidaan viedä peltikierrätykseen jos sisältö on täysin kuivunut.

Tuotenumerot eri värisävyille:

no. 260-15	okrankeltainen
no. 260-33	englanninpunainen
no. 260-37	persianpunainen
no. 260-55	ultramariinisinen
no. 260-65	oksidinvihreä
no. 260-83	ruskea
no. 260-87	oksidinruskea
no. 260-90	valkoinen
no. 260-99	musta

Valmistaja:

AURO Pflanzenchemie AG, Saksa, www.auro.de

Maahantuoja:

Pajutex Oy, tel. +358 9 8512101, www.auro.fi