

Päiväys: 27.7.2007

### SEINÄSILOTE no. 329

Jauhemainen seinäsilote.

- Halkeamien, reikien ja epätasaisuuksien korjaamiseen rappaus-, kivi- ja tiiliseinissä
- Johdonmukainen ekologinen raaka-ainevalinta

#### **Menekki:**

Noin 0,8 -1,0 kg pulveria yhtä m<sup>2</sup> kohden

#### **Käyttö:**

- Pohjan tulee olla kemiallisesti neutraali, kiinteä, kuiva ja rasvaton
- 2 osaa Auron seinäsilotetta No. 329 sekoitetaan 1 osaan vettä (tai noin 3osaa jauhetta ja 1 osa vettä) ja sekoitetaan voimakkaasti
- n. 2 minuutin kuluttua sekoitetaan uudelleen
- Silote on työstettävä viimeistään 40 min. kuluttua sekoituksesta
- Alin käyttölämpötila + 10 °C

#### **Vinkit:**

- Kovettuu noin 40 minuutissa
- Löpikuiva noin 36 tunnin kuluttua
- Säilyvyys avaamattomassa astiassa vähintään 12 kuukautta

#### **Koostumus:**

Kipsi, talkki, titaanidioksidi, sitraatti, sitruunahappo, ksantaani ja arabikumi.

Huomioitava mahdollinen allergisuus luonnonraaka-aineille.

#### **Huomioitava:**

- Säilytetään kuivassa, suljettuna ja lasten ulottumattomissa
- Tuotejätteet voi kompostoida tai laittaa talousjätteisiin.

Valmistaja: AURO Pflanzenchemie AG, Saksa, [www.auro.de](http://www.auro.de)

Maahantuoja: Pajutex Oy, puh. +358 9 8512101, [www.auro.fi](http://www.auro.fi)