

Päiväys: 25.7.2007

KONTAKTILIIMA No. 390

Käyttö:

Paperin, pahvin, puun, monien muovien, metallin, lasin yms. pintaliimaukseen.

Käsittely:

- Liimattavien pintojen on oltava kuivat, puhtaat, pölystä ja rasvasta vapaat.
- Kontaktiliima levitetään ohuesti ja tasaisesti molemmille liimapinnoille.
- Annetaan hetken ilmastoitua ja odotetaan kunnes sivelty liima muuttuu läpinäkyväksi eikä enää näytä maitomaiselta.
- Liimapinnat sovitetaan tarkasti yhteen (myöhempi korjaus ei enää ole mahdollista!) ja painetaan lujasti yhteen.
- Imukykyisten materiaalien ollessa kyseessä (paperi, pahvi) riittää yksipuolinen sively. Tällöin liimapinnat on heti (ilman ilmastoitumisaikaa) liitettävä ja puristettava yhteen.

Kuivumisaika: (normaalioloissa)

Ilmastoitumisaika n. 5-30 min levitysmäärästä, lämpötilasta ja alustan imukyvyistä riippuen. Saavuttaa kevyen lujuuden heti liimaamisen jälkeen ja lopullisen lujuuden n. 24 tunnin kuluttua.

Luonnontuotteita käsiteltäessä ja niiden kuivuessa syntyy niille tyypillistä hajua.

Koostumus:

Dammarhartsii, luonnonlateksi, vesi, kaseiini, appelsiiniöljy, boraatit, rosmariiniöljy. Huomioitava mahdolliset luonnontuoteallergiat.

Pakkausmateriaali:

Valkopelti

Huomioitava:

- Käsittelylämpötila vähintään +8° C.
- Vältettävä ihokosketusta ja aineen joutumista silmiin.
- Avattu astia suljettava uudelleen tiiviisti.
- Säilytettävä lasten ulottumattomissa, viileässä, pakkaselta suojatussa paikassa.
- Varastointikestävyys avaamattomassa alkuperäispakkauksessa n. 1 vuosi.
- Kuivuneet tuotejäämät voi kompostoida tai laittaa talousjätteiden joukkoon.
- Nestemäiset jäämät: EAK-koodi 200112.

Valmistaja:

AURO Pflanzenchemie AG, Saksa, www.auro.de

Maahantuojaja:

Pajutex Oy, puh. +358 9 8512101, www.auro.fi