



AURO-huonekalu- ja puupintajärjestelmien yleiskatsaus

AURO-järjestelmä	Kuultomaalaus Aqua (160)	Maalaus Aqua (250 / 260)	Öljykäsittely / vahaus PurSolid (108 / 123 / 171)	Pohjustus / vahaus Aqua (124 / 184)
Pinta	avohuokoinen pinta suuresti höyryä läpäisevä	avohuokoinen pinta höyryä läpäisevä	avohuokoinen pinta suuresti höyryä läpäisevä	avohuokoinen pinta suuresti höyryä läpäisevä
Suoja	puunsuoja (ulkona erikois-pohjuste (117), väritön vain sisätiloja varten)	puu ja metalli sisätiloissa ja ulkona (kiiltomaali, silkki-mattamaali vain sisätiloja varten), ulkona käytetään pohjamaalia (117 / 234)	syvä kyllästys kulutusta kestävä likaa hylkivä	syvä kyllästys kulutusta kestävä likaa hylkivä
Läpikuultavuus	läpikuultavat värit	peittävät maalit	hunajansävy, voi sävyttää (150)	suurelta osin neutraali
Kuivumisaika	käsittelykertaa kohti n. 24 h	käsittelykertaa kohti n. 24 h	käsittelykertaa kohti n. 24 h	käsittelykertaa kohti n. 24 h
Kovettumisaika täyden kuormitettavuuden saavuttamiseksi	1 viikko	1 viikko	4–6 viikkoa	2 viikkoa
Puhdistus	vedellä ja Lakan- ja kuultomaalin puhdistusaineella (435)	vedellä ja Lakan- ja kuultomaalin puhdistusaineella (435)	vedellä ja lattian puhdistusaineella (427)	vedellä ja lattianhoitoaineella (437)
Säännöllinen hoito			vedellä ja lattianhoitoemulsiolla (431)	Hoitovahalla (107)
Kunnostus	Puukuultomaalilla (160)	Lakkamaalilla (250 / 260)	Kovavahalla (171)	Puuvahalla (184)
Kunnostusväli rasituksesta riippuen	4 vuotta tai enemmän	5 vuotta tai enemmän	Säännöllinen hoito rasituksesta riippuen	Säännöllinen hoito rasituksesta riippuen

